



# ACQUA MAGIC

## Epóxi transparente rígido

### APLICAÇÃO

Sistema epóxi formulado, para revestimento de placas metálicas, peças fundidas, filmes de pvc, filmes de poliéster, entre outros.

### CARACTERÍSTICAS

- *Baixa viscosidade*
- *Média reatividade*
- *Ótima fluidez*
- *Baixa sensibilidade à umidade*
- *Excelente transparência, brilho e rigidez*

### PROPRIEDADES

	ACQUA RESINA	ACQUA END	MISTURA
Viscosidade cps	700	80	400
Cor Gardner	1	1	1
Peso Específico g/cm <sup>3</sup>	1,10	1,00	1,05
Aspecto	Líquido Transparent	Líquido Transparente	Líquido Transparente
Flash Point °C	150	-	-
Proporção de mistura em peso	100	50	-
Pot life da mistura em minutos			aprox. 45
Tempo de Cura	25 °C		24 h
	70 °C		50 min

\* Testes efetuados a 25 °C, com 50 g de mistura

### ARMAZENAGEM

As resinas epóxi e seus endurecedores, devem ser mantidos em lugar seco com temperatura de aproximadamente 25 °C, em suas embalagens originais.

**AXSON France**  
BP 444  
95005 Cergy Cedex  
FRANCE  
Tél. (+33) 1 34 40 34 60  
Fax (+33) 1 34 21 97 87  
Email : axson@axson.fr

**AXSON GmbH**  
Dietzenbach  
Tél. (+49) 6074 40711-0

**AXSON Italie**  
Saronno  
Tel. (+39) 02 96 70 23 36

**AXSON IBERICA**  
Barcelona  
Tel. (+34) 93 225 16 20

**AXSON UK Limited**  
Suffolk  
Tel. (+44) 16 38 66 00 62

**AXSON BRASIL**  
Sao Paulo  
Tel. (+55) 11 5687-7331

**AXSON MEXICO**  
Mexico DF  
Tel. (+52) 5 264 4922

**AXSON ASIA Ltd**  
Seoul  
Tel. (+82) 2 599 4785

**AXSON NORTH AMERICA**  
Eaton Rapids  
Tel. (+1) 517 663 81 91